

Gama Colagres® según UNE-EN 12004:2008+A1:2012

	ADHERENCIA				Deslizamiento	Deformable	CLASIFICACIÓN					
	Inicial	Agua	Calor	Hielo			C2	T	F	E	S1	S2
Colagres A-200	*	***	***	*	**	--						
Colagres A-300	**	***	*	**	**	--						
Colagres F-100	*	***	*****	*	****	*						
Colagres F-150	**	***	****	**	****	**						
Colagres F-200	*****	*****	*****	*****	*	***						
Colagres F-400 Light	*	***	**	*	*****	*****						
Colagres F-500	***	****	*****	***	****	****						
Colagres F-600	****	****	*****	****	***	*****						

***** Valor más alto; * Valor más bajo; -- No clasificado

colagresTM

su nombre, lo dice todo

Atención al cliente: 902 11 54 51

info@grupoiberca.com

www.grupoiberca.com

Clasificación de los adhesivos cementosos según UNE EN 12004:2008+A1:2012

C

Sigla de definición del tipo de adhesivo para la colocación de baldosas cerámicas en capa fina

C = Adhesivo Cementoso
D = Adhesivo de resinas en dispersión
R = Adhesivo de resinas reactivas

1/2

Referencia a la Adherencia
 1 = Adherencia **NORMAL**
 2 = Adherencia **MEJORADA**

ADHERENCIA	C1	C2
Inicial	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
En Agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Ciclos de Calor	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Hielo-deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tras 20 minutos	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

F

T

E

S

Tiempo abierto ampliado
 (mínimo 30 min)

Deslizamiento Reducido
 (máximo 0,5 mm)

Adhesivo Cementoso de fraguado rápido
 (Adherencia mínima de $0,5 \text{ N/mm}^2$ antes de 24 horas)

1 = $\geq 2,5 \text{ mm} \leq 5 \text{ mm}$
2 = $\geq 5 \text{ mm}$